

## ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА ARTECO 7

**ОПИСАНИЕ:** Покрытие **Arteco 7** — это краска на водной основе, позволяющая воссоздать необычные и особенные черты, напоминающие декоративные покрытия эпохи Ренессанса. **Arteco 7**, очень легок в использовании, что делает возможным его применение при декорировании офисных помещений, квартир, вилл и других мест проживания, создавая престижное и уникальное декоративное единство. Для получения эффектов, указанных в данном описании, необходимо обязательное предварительное нанесение специального грунтового покрытия **PRIMART 600**.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Грунтовое покрытие **PRIMART 600**, так же как и покрытие **Arteco 7** поставляются в банках объемом 2,5 л., база обоих покрытий белого цвета. Для получения соответствующего цвета по каталогу, достаточно правильно смешать базу **Arteco 7** с тем количеством красителя (**COLORI**), которое указано под каждым образцом в каталоге. Красители **COLORI** поставляются в дозаторах объемом 80 мл. Градуировка от 2мл. до 80 мл. позволяет более точно определять необходимое количество красителя для получения конкретного оттенка. Все цвета по каталогу распределяются не только по номерам, но и сопровождаются буквенными индексами. Так буквы А-В-С-D-E соответствуют одному и тому же количеству красителя, который должен смешиваться с белой базой **Arteco 7**.

### ПРИМЕР:

- ОТТЕНОК 401 А: ARTECO 7 2,5л. + COLORI Краситель 401: 2 дозатора по 80 мл.  
ОТТЕНОК 401 В: ARTECO 7 2,5л. + COLORI Краситель 401: 1 дозатор по 80 мл.  
ОТТЕНОК 401 С: ARTECO 7 2,5л. + COLORI Краситель 401: 20 мл. от дозатора по 80 мл.  
ОТТЕНОК 401 D: ARTECO 7 2,5л. + COLORI Краситель 401: 8 мл. от дозатора по 80 мл.  
ОТТЕНОК 401 Е: ARTECO 7 2,5л. + COLORI Краситель 401: 2мл. от дозатора по 80 мл.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для получения оттенка, обозначенного буквой **С** достаточно использовать 1 дозатор Красителя **COLORI** по 80 мл. на 4 банки **Arteco 7** по 2,5 л.

Для получения оттенка, обозначенного буквой **D** достаточно использовать 1 дозатор Красителя **COLORI** по 80 мл. на 10 банок **Arteco 7** по 2,5 л.

Для получения оттенка, обозначенного буквой **E** достаточно использовать 1 дозатор Красителя **COLORI** по 80 мл. на 40 банок **Arteco 7** по 2,5 л.

**НАНЕСЕНИЕ:** Ниже представлены способы нанесения покрытия **Arteco 7** с эффектом «классической старины», как это показано на стр. 1, и с эффектом «мраморных прожилок», как показано на странице 2 каталога.

1. **ARTECO 7** с эффектом «классической старины» (стр.1): Нанесение материала производится плавно на небольшом участке поверхности (приблизительно 1-2 м<sup>2</sup>) при помощи специальной кисти **PV76**. Рекомендуется наносить краску в различных направлениях, чередуя движения кисти слева направо, справа налево, снизу вверх и затем сверху вниз до образования однородной поверхности (Фото 2 на странице 1). При температуре +20°C, дать в течение 10 минут немного высохнуть материалу, после чего отполировать **Arteco 7**, используя шпатель **PV77** таким же образом, как и при нанесении покрытия кистью (Фото 3 на странице 1).

**ВНИМАНИЕ:** Если материал наносится на шершавую поверхность для получения эффекта «классической старины» необходимо использовать вместо пластикового шпателя, специальную кисть **PV76**.

2. **ARTECO 7** с эффектом «Мраморных прожилок» (стр.2): Материал наносится поперечными движениями снизу вверх при помощи кисти **PV76**. Следует обращать особое внимание на соблюдение рекомендаций по способу нанесения для достижения эффекта «прожилок». Направление движения кисти должно совпадать с начальным направлением, сочетаясь с небольшими диагональными движениями длиной в 10-15 см. (Фото 2 на странице 2). Через 10-20 минут после нанесения (при температуре +20°C) гладкая часть поверхности станет сухой, а рельефная часть будет еще влажной, следует отполировать поверхность при помощи специального пластикового шпателя **PV77**, растягивая и растушевывая косыми движениями еще невысохшие частицы **ARTECO 7**. При этом техника совпадает с описанным выше нанесением материала при помощи кисти (небольшие движения шпателя в том же направлении, что и движения кисти (Фото 3 на странице 2)). Минимум через 3-4 часа высыхания при температуре +20°C наносится второй слой **Arteco 7** с использованием аналогичной техники как для первой стадии, так и для стадии полировки.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

**3. Старые стены:** Удалить отслаивающуюся и рассыпающуюся старую краску, в случае необходимости отштукатурить поверхность при помощи **VALSTUC**. После высыхания штукатурки (приблизительно 4 часа при температуре +20°C) если поверхность покрыта пылью, нанести для фиксации слой грунтовки **PRIMART 600**, разбавленный на 50% водой. Через 4 часа (при температуре +20°C) нанести второй слой **PRIMART 600**, разбавленной на 15-20% водой. Через 4 часа (при температуре +20°C) нанести в соответствии с пунктами 1 и 2 покрытие **Arteco 7**. Для придания более старого эффекта рекомендуется оставить поверхность в первоначальном состоянии, не штукатурить и не шлифовать ее. В этом случае необходимо сначала нанести **PRIMART 600**, затем спустя 4 часа (при температуре +20°C) нанести **Arteco 7** согласно пунктам 1 и 2 данного технического описания.

**4. Новые стены:** Отштукатурить соответствующим образом рабочую поверхность, при необходимости использовать **VALSTUC**. После полного высыхания штукатурки (4 часа при температуре +20°C) отшлифовать поверхность и нанести слой **PRIMART 600**, разбавленной в воде. Через 4 часа (при температуре +20°C) нанести в соответствии с пунктами 1 и 2 покрытие **Arteco 7**.

**5. Дерево, Полихлорвинил, Стекло, Легкие сплавы, Окрашенный металл:** Обезжирить поверхность и тщательно ошкурить поверхность для улучшения адгезии материала. Нанести первый слой грунтовки в соответствии с типом основания, затем покрыть грунтовкой **PRIMART 600**, разбавленной в воде. Через 4 часа (при температуре +20°C) нанести в соответствии с пунктами 1 и 2 покрытие **Arteco 7**.

**6. Новое железо (не обработанное):** Тщательно обезжирить, нанести слой (или несколько) защитного антикоррозийного средства на водной основе **WIKTOR**. После высыхания (через 4 часа при температуре +20°C) нанести слой грунтовки **PRIMART 600**, разбавленной в воде. Через 4 часа (при температуре +20°C) нанести в соответствии с пунктами 1 и 2 покрытие **Arteco 7**.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Плотность:** 1.020±30г/л при +20°C

**Разведение вещества в воде:** **Arteco 7** готово к использованию, **PRIMART 600** разводится на 15-20% в воде.

**Расход:** 1 банка 2,5 л. приблизительно на 20 м<sup>2</sup> для **Arteco 7**, и 1 банка 2,5 л. приблизительно на 20 м<sup>2</sup> для **PRIMART 600**

**Температура использования:** не ниже +5°C и не выше + 35°C.

**Высыхание:** Поверхность сухая через 3-4 часа при температуре +20°C; окончательное высыхание через 24 часа при нормальной температуре окружающей среды.

**Внешний вид:** матовый и глянецвый аспект

**Стойкость к повреждениям:** после полного высыхания образуется прозрачная пленка, обеспечивающая хорошую стойкость к механическим повреждениям и нормальный абразивный износ.

**Стойкость к мытью:** поверхность можно мыть при помощи обычных моющих средств, спустя 10 дней после нанесения материала.

**Очистка инструментов:** водой с мылом.

**Хранение:** после применения в плотно закрытой банке. При температуре не ниже +5°C и не выше + 25°C.

### ОСОБЫЕ НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Материал не является легковоспламеняющимся – Не является токсичным – Не относится к веществам, подлежащим по действующему законодательству обязательному этикетированию в качестве опасных.

ВНИМАНИЕ: Представленная выше информация является результатом проведенных нами тестов при нанесении материала. Однако компания не несет ответственности за результаты нанесения, не находящиеся под ее контролем.

Образцы расцветок, представленные в каталоге носят указательный характер. По известным причинам компания не может гарантировать полного совпадения расцветок и конечного результата на обрабатываемой поверхности.

Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за различия в поставляемых партиях материала или в случае затруднений при прочтении информации по указанным партиям. В случае если одна партия материала отличается от последующей, рекомендуется смешивать весь поставляемый материал в одной бочке во избежании различий при нанесении материала.

Для получения лучшего результата и осуществления более быстрого нанесения **Arteco 7**, в работе рекомендуется использовать специальную кисть **PV76** и шпатель **PV77**.