

## САБУЛАДОР (SABULADOR)

**ОПИСАНИЕ:** Живописное декоративное покрытие с перламутровым отблеском, воссоздающее пейзажи песчаных барханов или необычную слоистую породу Гранд Каньона.

**УПАКОВКА:** База SABULADOR - 2.5 л и 5 л.

Грунтовка PRIMART 600 – 1 л, 2.5 л и 5 л.

Краситель COLORI – 80 мл и 480 мл (с дозатором).

**СРЕДНИЙ РАСХОД:** База SABULADOR - 1 л на 10-11 м<sup>2</sup>.

Грунтовка PRIMART 600 - 1 л на 8-10 м<sup>2</sup>.

**РАЗВЕДЕНИЕ:** База SABULADOR - готова к применению.

Грунтовка PRIMART 600 - водой до 15-20%.

**КОЛЕРОВКА:** Для получения соответствующего цвета по каталогу, необходимо правильно смешать базу SABULADOR с количеством красителя COLORI, точно указанным под каждым образцом в каталоге.

**Внимание:** Все цвета по каталогу распределяются по номерам и сопровождаются буквенными индексами.

База SABULADOR № 600-611 окрашена и готова к применению.

**НАНЕСЕНИЕ:** Для получения эффектов, указанных в данном описании, необходимо обязательное предварительное нанесение специальной грунтовки PRIMART 600.

### **1. Эффект «Песчаные дюны»** (см. стр.1 каталога SABULADOR):

Наносить базу SABULADOR следует специальной кистью PV 76, не перегружая кисть краской, участками примерно 1 - 2 м<sup>2</sup>, хаотичными движениями в разных направлениях, неравномерно распределяя песок по поверхности. Примерно через 5 - 10 минут, сухой кистью, легкими движениями разгладить поверхность, придавая покрытию эффект «Песчаных дюн». Одновременно, более мягкими мазками в разные стороны, удалять возможные неровности, оставленные проходом кисти.

### **2. Эффект «Гранд Каньон»** (см. стр.2 каталога SABULADOR):

Наносить базу SABULADOR следует специальной кистью PV 76, не перегружая кисть краской, участками примерно 1 - 2 м<sup>2</sup>, косыми или вертикальными неровными мазками длиной 10 - 15 см, распределяя песок по поверхности. Примерно через 5 - 10 минут, сухой кистью, легкими движениями в том же направлении разгладить поверхность, придавая покрытию эффект «слоистой породы». Одновременно, более мягкими мазками в разные стороны, удалять возможные неровности, оставленные проходом кисти.

**Внимание:** Допустимо отличие оттенков нанесённого покрытия от образцов, представленных в каталоге. Также оттенки могут варьироваться в зависимости от партии красителя. Поэтому производитель настоятельно рекомендует перед началом работ сделать пробный выкрас.

**ВЫСЫХАНИЕ:** Поверхность сухая через 2-3 часа при температуре +20°C, окончательное высыхание через 24 часа.

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Моется водой или мыльным раствором.

Материал не имеет запаха, не горючий, экологически чистый.

Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Защищать от мороза.

**ВНИМАНИЕ: САБУЛАДОР является очень чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.**

**ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.**