



Декоративная краска VALRENNА

ОПИСАНИЕ: Это новая декоративная краска на водной основе для отделки внутренних помещений, обладающая особым свойством, схожим с оленьей кожей. Краска VALRENNА состоит из пигментов и специальных смол, которые позволяют получить декоративные эффекты, похожие на мягкую ткань с изящными оттенками.

Декоративные эффекты, показанные ниже, можно получить как при помощи краски VALRENNА Soft, так и VALRENNА Extra Soft с разницей, что версия Extra Soft краски VALRENNА дает более рельефный и мягкий эффект, более нежный при касании.

Для получения первых 60 расцветок, указанных в каталоге, достаточно тщательно смешать краску VALRENNА с необходимым количеством красителя COLORI. Пропорция добавления красителя указана под каждым образцом в каталоге. Такая окраска является обязательной также и для грунтовки PRIMER 400. Краситель Colori продается в специальных дозаторах по 80 и по 480 мл. (с точно градуированной шкалой), которые позволяют добавить точное количество красителя для получения выбранной расцветки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Удельный вес: 1,075 ± 30 гр/л при 20°C.

Разведение: Грунтовка PRIMER 400 разводится водой на 10 - 30%; Краска VALRENNА разводится водой на 10 - 20% для получения эффекта Оленья Кожа, а для получения эффекта Shantung и Лён краска разводится водой на 20 - 30%.

Расход: Краска VALRENNА 1 литр на 7 - 8 м²; PRIMER 400 1 л на 7 - 8 м².

Упаковки: Грунтовка PRIMER 400 поставляется в упаковках емкостью 0,75 и 5 литров.

Краситель COLORI поставляется в дозаторах по 80 мл и 480 мл для окрашивания как краски VALRENNА, так и грунтовки PRIMER 400. Краска и грунтовка должны быть тщательно перемешаны перед их использованием.

Наносить при температуре: выше +5°C, ниже +30°C, избегая воздействия солнечного света.

Высыхание: высыхает за 5 - 6 часов при температуре 20°C. Затвердевает за 24 часа в зависимости от температуры помещения.

Прочность: после полного затвердевания получается прозрачная пленка с хорошей устойчивостью к обычному трению.

Мойка: по прошествии 15 дней после нанесения краска VALRENNА приобретает свои окончательные свойства, пропускает воздух, становится устойчивым к мытью раствором воды и нейтрального моющего средства.

Очистка инструментов: водой.

Хранение: в плотно закрытой жестяной банке, даже начатой, при температуре от +5°C до +30°C.

ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УХОД:

Применяется для декоративного оформления внутренних помещений с температурой не ниже +5°C. Поверхность, покрытую краской Valrenna, можно мыть мягкой губкой, смоченной в растворе воды с нейтральным моющим средством.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Краска VALRENNА может наноситься на разные поверхности такие как цементные стены, штукатурку, гипс, гипсокартон, дерево, после их надлежащей обработки.

1) Гипс, гипсокартон, дерево и железо. Тщательно зачистить, при необходимости обезжирить поверхность. На железные поверхности при необходимости нанести один или несколько слоев водяного антикоррозионного средства WIKTOR. Заштукатурить неровности и после просыхания штукатурки зачистить наждачной бумагой для получения гладкой поверхности. Затем нанести валиком с коротким ворсом два слоя окрашенной грунтовки PRIMER 400, разбавленной водой на 10 - 30%, между первым и вторым слоем дать просохнуть примерно 6 часов при температуре 20°C. Примерно через 12 часов сушки при температуре 20°C после нанесения второго слоя PRIMER 400 начать отделку краской VALRENNА, как описано в пунктах 1, 2 и 3, в соответствии с декоративным эффектом, который Вы хотите получить.

2) Непрочные, неровные, пыльные поверхности. Зачистить наждачной бумагой, удалить все непрочные покрытия и вымыть раствором воды с подходящим моющим средством.

После высыхания поверхности заштукатурить возможные неровности. Затем нанести валиком с коротким ворсом два слоя окрашенной грунтовки PRIMER 400, разбавленной водой на 10 - 30%, между первым и



вторым слоем дать просохнуть примерно 6 часов при температуре 20°C. Примерно через 12 часов сушки при температуре 20°C после нанесения второго слоя PRIMER 400 начать отделку краской VALRENNA, как описано в пунктах 1, 2 и 3, в соответствии с декоративным эффектом, который Вы хотите получить.

ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ:

1) Эффект Оленья кожа: Нанесите краску VALRENNA кистью перекрещивающимися короткими мазками, во всех направлениях. Примерно через 5 -6 часов сушки при температуре 20°C нанесите второй слой краски VALRENNA вышеописанным способом. Для получения эффекта Оленья Кожа необходимо развести краску VALRENNA водой на 10 – 20%.

2) Эффект Shantung: Нанести и тщательно разгладить валиком с коротким ворсом краску VALRENNA широкими полосами примерно 1 метр и высотой 1 - 2 метра. Сразу же после нанесения краски VALRENNA провести по еще не высохшей поверхности сверху вниз и наоборот специальным шпателем PV 88, образуя линии, похожие на ткань Shantung. Для отделки углов и труднодоступных участков можно использоваться шпатель PV 89. Примерно через 5-6 часов сушки при температуре 20°C нанесите второй слой краски VALRENNA вышеописанным способом. Для получения эффекта Shantung необходимо развести краску VALRENNA водой на 20 – 30%.

3) Эффект Лён: Нанести и тщательно разгладить валиком с коротким ворсом краску VALRENNA широкими полосами примерно 1 метр и высотой 1 - 2 метра. Сразу же после нанесения краски VALRENNA провести по еще не высохшей поверхности сверху вниз и наоборот специальным шпателем PV 88.

Для отделки углов и труднодоступных участков можно использовать шпатель PV89.

Примерно через 5-6 часов сушки при температуре 20°C нанесите второй слой краски VALRENNA, и провести по еще не высохшей поверхности в горизонтальном направлении справа налево и наоборот, образуя перекрещивающиеся линии, похожие на льняную ткань. Для получения эффекта Лён необходимо развести краску VALRENNA водой на 20 – 30%.

СРОК ГОДНОСТИ: два года.

ВНИМАНИЕ: Эффекты, получаемые при нанесении краски VALRENNA, сильно зависят от индивидуального нанесения конкретного маляра, следовательно, рекомендуется, чтобы работа от начала до конца выполнялась одним и тем же маляром во избежание разнородности эффекта и цвета. Для получения эффектов, описанных в данном каталоге, и для более быстрой работы рекомендуем использовать указанные нами инструменты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оттенки цвета могут варьировать по сравнению с каталогом на 20%-30%. В такой же мере расцветки зависят от партии товара, поэтому мы рекомендуем сделать маленький пробный образец перед началом работы. В случае различий, а также во избежание неоднородности оттенков при нанесении продукта рекомендуется смешать весь необходимый для работы материал в большой емкости перед его нанесением на поверхность.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты нанесения вследствие несоблюдения вышеописанной технологии или недостаточного уровня квалификации мастеров.